

HG tabella relativa al trattamento dei pavimenti in pietra naturale e marmo

Granito e altre pietre naturali resistenti agli acidi		
Marmo, ardesia e altre pietre naturali non resistenti all'azione degli acidi		
Treatmento		
Rimuovere le velature di colla cementizia	P31	P11
Proteggere contro la penetrazione di sporco e macchie	P32	P32
Proteggere le superfici contro l'usura e la corrosione dello strato superficiale	P33	P33
Pulizia regolare	P37	P37
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P20 P40	P20 P40
Rimozione di macchie di olio e di grasso	P21	P21
Rimozione di macchie colorate	P41	P41

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	

05201A1210008 2609

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU

HG®

pavimenti

Protettivo per pietra naturale



Proteggere

P33

Protegge dalle macchie e dall'usura
Dona un aspetto satinato

1000 ml e

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Conservare al riparo dal gelo.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777

Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

ATTENZIONE H226- Liquido e vapori infiammabili. **H319-** Provoca grave irritazione oculare. **H336-** Può provocare sonnolenza o vertigini. **EUH208-** Contiene 2-metilisotiazol-3(2H)-one CAS 2682-20-4. Può provocare una reazione allergica. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P210-** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. **P233-** Tenere il recipiente ben chiuso. **P264-** Lavare accuratamente il viso, le mani dopo l'uso. **P271-** Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P501-** Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. Contiene: propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo CAS 67-63-0; <5% fosfati; Agenti conservanti: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE. Made in The Netherlands by HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700



UFI: NUNX-GJAC-G00J-GA63

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

HG protettivo per pietra naturale e marmo (prodotto 33)

- autolucidante
- protegge dall'usura e dai graffi

HG protettivo per pietra naturale e marmo è un'emulsione polimerica liquida molto facile da applicare che, una volta asciugata, crea una pellicola protettiva brillante e molto sottile ma di grande resistenza. In questo modo lo strato superiore della pietra naturale viene protetto dall'usura e dal danneggiamento da parte di acidi quali bibite e vino. Questa pellicola protettiva offre inoltre una funzione antiscivolo.

Istruzioni per l'uso:

1. La superficie di applicazione deve essere completamente pulita e priva di grasso e di polvere. Per i trattamenti necessari si veda la tabella HG relativa al trattamento dei pavimenti in pietra naturale e marmo sul lato di questa confezione.
2. La colla/pasta e le fughe dei pavimenti nuovi devono essere completamente indurite e asciutte. A tale fine, nella maggior parte dei casi sono necessarie 4-6 settimane per l'asciugatura.
3. Attendere che, una volta lavati, i pavimenti siano bene asciutti. Se presente, l'impianto di riscaldamento a pavimento deve essere disattivato almeno 12 ore prima del trattamento.
4. Per distribuire il prodotto correttamente applicarlo con uno stendicera (si veda il collarino sul fronte di questa confezione). È eventualmente possibile utilizzare un panno pulito che non rilascia pelucchi, avvolto intorno a uno spazzolone. Su una superficie grezza utilizzare un rullo da pittura (rullo a pelo), evitando di creare schiuma in eccesso durante l'applicazione.
5. Diluire il prodotto con acqua fredda con un rapporto 1:1, quindi versare la soluzione sul pavimento e distribuirlo senza esercitare pressione sullo stendicera o sul rullo, procedendo in una sola direzione.
6. Una volta che il prodotto si è asciugato (dopo circa 40 minuti) è possibile applicare un secondo strato perpendicolarmente al primo.
7. Il pavimento è calpestabile normalmente dopo circa 3 ore dall'ultimo trattamento e dopo 3 giorni il prodotto è completamente indurito.

Resa: $\pm$ 60-80 m² per litro per strato.

Suggerimento: Questo prodotto è disponibile anche nella variante opacizzante.

Attenzione: In caso di pavimenti nuovi la cui porosità non è ancora stata ridotta mediante un trattamento impregnante si raccomanda di pretrattare il pavimento con *HG impregnante protettivo per pietra naturale e marmo (prodotto 32)*. Questa pellicola protettiva può essere facilmente rimossa con *HG detergente extra forte per pietra naturale e marmo (prodotto 40)*. Si veda anche la tabella HG relativa al trattamento per pavimenti in pietra naturale e marmo sul lato di questa confezione. Applicare unicamente in interni. Questo prodotto non è adatto all'uso su superfici bagnate, come la zona doccia del bagno.