

HG tabella relativa al trattamento per pavimenti in cotto

Trattamento	Cotto
Rimuovere velature/ residui di colla cementizia	P12
Applicare la protezione di base/ eliminare la porosità	P13
Proteggere la superficie con uno strato lucidante (rimuovibile)	P84
Pulizia regolare	P86
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P87
Rimozione di macchie di olio e di grasso	P21

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	

HG®

pavimenti

Protettivo per cotto



Proteggere

P84

Protegge dalle macchie e dall'usura
Dona un aspetto satinato

1000 ml e

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Conservare al riparo dal gelo.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777

Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

ATTENZIONE H226- Liquido e vapori infiammabili. **H319-** Provoca grave irritazione oculare. **H336-** Può provocare sonnolenza o vertigini. **EUH208-** Contiene 2-metilisotiazol-3(2H)-one CAS 2682-20-4. Può provocare una reazione allergica. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P210-** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. **P233-** Tenere il recipiente ben chiuso. **P264-** Lavare accuratamente il viso, le mani dopo l'uso. **P271-** Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sci-acquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P501-** Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. Contiene: propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo CAS 67-63-0; <5% fosfati; Agenti conservanti: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE. Made in The Netherlands by HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700



UFI: 15R4-8J9J-W00K-3WNF

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

05192A1210008 2609

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU



HG protettivo per cotto (prodotto 84)

• autolucidante

HG protettivo per cotto è una emulsione polimerica liquida di facile applicazione per tutti i tipi di pavimenti in cotto. Una volta asciugata, questa emulsione crea un film protettivo brillante, sottile ma dalla notevole resistenza che protegge il pavimento da macchie, sporco e usura. Questo prodotto ravviva il colore e la pigmentazione delle piastrelle, conferisce una funzione antiscivolo e, quando lo si desidera, può essere rimosso con facilità.

Istruzioni per l'uso:

1. La superficie di applicazione deve essere completamente pulita e priva di grasso e di polvere. Per gli eventuali trattamenti necessari si veda la tabella relativa al trattamento dei pavimenti in cotto HG sul lato di questa confezione.
2. La colla/pasta e le fughe dei pavimenti nuovi devono essere completamente indurite e asciutte. A tale fine, nella maggior parte dei casi sono necessarie 4 – 6 settimane per l'asciugatura.
3. Lasciare asciugare bene i pavimenti esistenti ancora porosi una volta puliti. Il riscaldamento a pavimento deve essere disattivato almeno 12 ore prima del trattamento con questo prodotto.
4. Trattare preventivamente i pavimenti nuovi con *HG impregnante protettivo per piastrelle (prodotto 13)*.
5. Non agitare prima dell'uso e, preferibilmente, applicare con uno stendicera. Eventualmente il prodotto può essere applicato anche con un panno o un canovaccio pulito che non si sfilacci, avvolto intorno a una spazzola per pavimenti.
6. Versare il prodotto sul pavimento e suddividerlo in fasce diritte in una sola direzione. Non strofinare né effettuare movimenti rotatori.
7. Una volta che il prodotto si è asciugato (dopo circa 40 minuti) è possibile applicare un secondo strato perpendicolarmente al primo.
8. Una volta asciugato l'ultimo strato applicato è possibile camminare sul pavimento, seppure con qualche cautela durante i primi 3 giorni perché il film protettivo sarà completamente indurito soltanto dopo 3 giorni.

Resa: $\pm 40 \text{ m}^2/\text{litro}$ per strato.

Manutenzione: Per la pulizia regolare: *HG detergente lucidante per cotto (prodotto 86)*. Si veda la tabella relativa al trattamento dei pavimenti in cotto HG sul lato di questa confezione.

Suggerimento: Per eseguire la manutenzione regolare del film protettivo si raccomanda di passare il pavimento una volta al mese con una soluzione di 50 ml di prodotto diluita in mezzo secchio d'acqua (5L). Nei punti soggetti a utilizzo intensivo e nei quali pertanto il film protettivo è soggetto a usura maggiore, se necessario applicare localmente, in maniera semplice e rapida, un nuovo film protettivo su quello esistente. In tale caso il fondo deve prima essere pulito con *HG detergente lucidante per cotto (prodotto 86)*. Si veda anche la tabella relativa al trattamento per pavimenti in cotto HG sul lato di questa confezione.

Attenzione: Utilizzare il prodotto solo in interni e non in ambienti che possono essere umidi, quali i bagni