

Tabela Stosowania Produktów **HG** do parkietów

Zabezpieczenie	Parkiet (lakierowany)
Ochrona lakieru przed zużyciem	P51
Regularne czyszczenie	P53
Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem	P55

HG®

podłoga

Ochronna warstwa nabłyszczająca parkiet



Ochrona

P51

Chroni przed zadrapaniami i ścieraniem
Nadaje satynowy połysk

1000 ml e

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywać w dodatniej temperaturze.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

UWAGA H226- Łatwopalna ciecz i pary.

H319- Działa drażniąco na oczy. **H336-**

Może wywoływać uczucie senności

lub zawroty głowy. **EUH208-** Zawiera

2-metyloizotiazol-3(2H)-on

CAS 2682-20-4. Może powo-

dować wystąpienie reak-

cji alergicznej. **P101-** W razie

konieczności zasięgnięcia porady

lekarza należy pokazać pojemnik lub

etykiętę. **P102-** Chronić przed dziećmi.

P210- Przechowywać z dala od źródeł

ciepła, gorących powierzchni, źródeł

iskrzenia, otwartego ognia i innych

źródeł zapłonu. Nie palić. **P233-**

Przechowywać pojemnik szczel-

nie zamknięty. **P264-** Dokładnie

umyć twarz, ręce po użyciu.

P271- Stosować wyłącznie

na zewnątrz lub w dobrze

wentylowanym pomieszczeniu.

P305+P351+P338- W PRZYPADKU

DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie

plukać wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je

łatwo usunąć. Nadal plukać. **P501-** Zawartość i pojemnik

usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub

specjalnych. Zawiera: propan-2-ol; alkohol izopropylowy;

izopropanol CAS 67-63-0; <5% fosforany; Srodki konser-

sujujące: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND)

METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE;

BENZISOTHIAZOLINONE.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41,

1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: F0WU-CJ3D-600N-0XFK

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19, 02-757, Warszawa
Tel.: +48 607 033 810, www.hg.eu

05200A1210029 2609

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU



HG ochronna warstwa nabłyszczająca parkiet (produkt 51)

• chroni przed zużyciem i zarysowaniami

HG ochronna warstwa nabłyszczająca parkiet to bardzo prosta do naniesienia płynna polimerowa emulsja, która po wyschnięciu tworzy błyszczącą i cienutką, przy czym wyjątkowo mocną warstwę ochronną. Dzięki temu warstwa lakieru parkietu jest chroniona przed zużyciem, rysami i pozostałymi zniszczeniami. Warstwa ochronna daje jednocześnie efekt antypoślizgowy.

Sposób użycia:

1. Podłoże musi być, również w przypadku nowego parkietu, w pełni czyste, pozbawione tłuszczu i kurzu. Ewentualne pozostałości po poprzedniej warstwie wosku, polerowaniu lub warstw polimerów należy usunąć. W przypadku ewentualnego koniecznego zastosowania: zapoznaj się z Tabelą stosowania produktów HG z boku opakowania.
2. W celu właściwego rozprowadzenia produktu najlepiej korzystać z niewłochatego wałka (malarskiego). W zależności od życzenia można zastosować również czystą, nie łuszczącą się ściereczkę(kuchenną), okręconą wokół mopa.
3. Płyn w stanie nierozcieńczonym nanieść na podłogę, a następnie, nie naciskając rozprowadzić na podłogę w jednym kierunku.
4. Po wyschnięciu produktu, po ok. 60 minutach, można ewentualnie nanieść prostopadłe drugą warstwę.
5. Po upływie 1 do 2 godzin od ostatniego zabiegu po podłogę można normalnie chodzić, a po 3 dniach jest ona w pełni utwardzona.

Zużycie: $\pm 40 \text{ m}^2$ z 1 litra na warstwę.

Produkty uzupełniające:

Do czyszczenia podłóg, na których naniesiono przedmiotową warstwę ochronną, należy stosować *HG czysty, błyszczący parkiet (produkt 53)*, zapoznaj się z Tabelą stosowania produktów HG z boku opakowania.

Uwaga:

W przypadku nowych warstw lakieru należy odczekać ok.

7 dni przed zastosowaniem tego produktu. Warstwa ochronna może bezproblemowo być również stosowana do podłóg, które po ich położeniu nie zostały do końca polakierowane, jak parkiet lamelowy czy parkiet fornirowy. W przypadku podłóg, w których pod powierzchnią zastosowano materiały złożone (jak MDF lub HDF) odradzamy korzystanie z tego produktu. Może wówczas dojść do spuchnięcia spoin elementów złożonych.